

# Volcalis

aislamientos minerales



## EASY

### Lana Mineral Reforzada

Rollo reforzado de un lado con un velo de vidrio que incrementa la resistencia a la tracción. Ideal para fachadas sándwich.



Fácil aplicación

$\lambda$ 40

#### Aplicaciones

Volcalis **EASY** es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como fachadas sándwich.



Fachadas  
sándwich

#### Ventajas

- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Fácil de manejar y con un toque suave.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Resistente al fuego, no es combustible ni conduce el calor.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.



aislamiento  
térmico



aislamiento  
acústico



material  
incombustible



múltiple  
aplicaciones



proceso  
sostenible



aplicación  
cómoda

# Volcalis

aislamientos minerales



DOC 04.01-020/REV04  
startupdesign.pt

## EASY Rollo Reforzado



### Dimensiones

|               |           |           |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| Espesor (mm)  | <b>60</b> | <b>80</b> | <b>100</b> |
| Ancho (mm)    | 1 200     |           |            |
| Longitud (mm) | 10 000    | 7 500     | 6 000      |

### Logística

|                         |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Un. Embalaje            | 1      |        |        |
| m <sup>2</sup> Embalaje | 12,00  | 9,00   | 7,20   |
| Embalaje por Palet      | 24     |        |        |
| m <sup>2</sup> Palet    | 288,00 | 216,00 | 172,80 |

### Datos Técnicos

|                                                    |                  |      |      |
|----------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> .K/W)          | 1,50             | 2,00 | 2,50 |
| Conductividad Térmica (W/m.K)                      | 0,040            |      |      |
| Reacción al Fuego                                  | A1               |      |      |
| Tolerancia del Espesor                             | T1               |      |      |
| Absorción de Agua Corto Plazo (kg/m <sup>2</sup> ) | ≤ 1              |      |      |
| Código de Designación                              | MW-EN13162-T1-WS |      |      |

### Transporte y almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

### Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

### Certificados



Diseñado y fabricado en Portugal

Información adicional disponible en [www.volcalis.pt](http://www.volcalis.pt)

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · [geral@volcalis.pt](mailto:geral@volcalis.pt) · [www.volcalis.pt](http://www.volcalis.pt)

